



VICTA®LASTIC CLEAR
Sơn chống thấm không màu



TÍNH NĂNG MÔ TẢ SẢN PHẨM

Victa®Lastic Clear là loại sơn chống thấm hệ nước, dạng lỏng, 1 thành phần, có độ đàn hồi cao và dung để chống thấm cho nhiều loại kết cấu khác nhau.

Victa®Lastic Clear sau khi phủ lên bề mặt đối tượng cần chống thấm, nó sẽ thẩm thấu vào bên trong bề mặt cần chống thấm và tạo ra lớp màng kín có tác dụng ngăn cản sự thẩm thấu của nước và ngăn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc. Victa®Lastic Clear trở nên trong suốt sau khi khô.



PHẠM VI ỨNG DỤNG

- ✓ Chống thấm cho bề mặt ngoài tường đã tô vữa hoặc đã sơn nước;
- ✓ Chống thấm cho các khu ban công, sàn khu vệ sinh, sàn mái, sân thượng, khu dùng nước đã lát gạch, đá...
- ✓ Ngăn ngừa sự hút ẩm của bề mặt thạch cao, vữa trát, gạch hoặc đá...



Địa Chỉ 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội



Điện thoại: 024 3755 7697



Website: <http://tdbm.vn>



Email: ibst.tdbm@gmail.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ✔ Victa®Lastic Clear bám dính với nhiều loại vật liệu như: Bê tông, nhựa, kim loại, gạch, đá...
- ✔ Victa®Lastic Clear chống bám bụi, dễ lau chùi, không làm thay đổi màu vật liệu, kháng nước tốt.
- ✔ Victa®Lastic Clear khô nhanh, không độc hại, an toàn với người sử dụng.
- ✔ Thi công dễ dàng bằng lô sơn hoặc dùng chổi để quét.

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Độ chống thấm nước	-	Không thấm	BS EN 14891
2	Cường độ bám dính với bê tông	MPa	$\geq 1,2$	ASTM D4541
3	Cường độ kéo	MPa	$\geq 1,3$	ASTM D412
4	Độ giãn dài khi đứt	%	≥ 200	ASTM D412

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- ✔ **Chuẩn bị bề mặt:**
 - Vệ sinh sạch toàn bộ bề mặt cần chống thấm khỏi dầu mỡ, bụi bẩn, các lớp phủ bị hư hỏng do bị hút ẩm, các vết bẩn kiềm hóa, nấm mốc và vi khuẩn;
 - Dùng nước sạch để rửa sạch.
 - Để bề mặt khô ráo trước khi thi công.

- ✔ **Thi công:**
 - Khuấy sản phẩm trước khi sử dụng.
 - Phải thi công sơn ít nhất 2 lớp, lớp sau quét khi lớp trước sờ không dính tay và vuông góc với lớp trước.
 - Sử dụng sơn không quá 60 phút kể từ khi mở nắp thùng sơn, đóng kín nắp sau khi sử dụng thừa.

KHUYẾN CÁO: Để có kết quả tốt nhất, nhiệt độ trong quá trình thi công và ninh kết nên trong khoảng 5 ÷ 35 °C.

- ✔ **Định mức:** 0,1 - 0,4 lít/m² tùy bề mặt cần chống thấm.

ĐÓNG GÓI

- ✔ Đóng gói: Thùng sắt hoặc thùng nhựa có khối lượng tịnh 5 kg.
- ✔ Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- ✔ Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ghi chú: Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của nhà sản xuất. Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra mức độ thích hợp cho từng trường hợp cụ thể để quyết định và điều chỉnh cho phù hợp mục đích thi công.